



(2012)沪质监认字0657号

2012090101R

报告编号: TL622-140024

检 验 报 告

样品名称 凯杜负离子生态涂料

型号规格 KD, 合格品

委托单位 上海凯杜涂装设计工程有限公司

检验类别 普通送样

上海市建筑材料及构件质量监督检验站



上海市建筑材料及构件质量监督检验站

检 验 报 告

共 2 页 第 1 页

样品名称	凯杜负离子生态涂料			检验类别	普通送样
型号规格和/或等级	KD-1, 合格品			商标	----
委托单位名称	上海凯杜涂装设计工程有限公司				
工程名称	----				
制造单位名称	上海凯杜涂装设计工程有限公司				
委托单编号	TL622-140017	送样日期	2014 年 8 月 5 日		
委托日期	2014 年 8 月 5 日	工程部位	----		
生产日期	2014 年 7 月 28 日	代表批数量	----		
批号或编号	----	样品数量	2kg		
样品状态说明	象牙白色粘稠液体				
检验依据和/或综合判定原则	GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》、GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》、GB/T 9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》				
检验日期	2014 年 8 月 7 日~2014 年 9 月 10 日			报告日期	2014 年 10 月 13 日
检验结论	送检的样品经检验, 按照上述检验依据的技术指标, 判定为合格 (不包括耐人工气候老化性)。  检验机构 (盖章) 检验专用章				
委托单位通讯资料	地址	龙盘路 126 号			
	邮政编码	201801	电话	15901665668	
备注					

批准:

审核:

编制:

上海市建筑材料及构件质量监督检验站

检 验 报 告

共 2 页 第 2 页

检 验 结 果 汇 总					
序号	检测项目		标准值	检测结果	单项判定
1	容器中状态		无硬块, 搅拌后呈均匀状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态	合格
2	施工性		刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	合格
3	低温稳定性 (3次循环)		不变质	不变质	合格
4	涂膜外观		正常	正常	合格
5	干燥时间 (表干), h		≤2	<1	合格
6	对比率 (白色和浅色)		≥0.90	0.95	合格
7	耐碱性 (24h)		无异常	无异常	合格
8	耐洗刷性, 次		≥300	300次通过	合格
9	挥发性有机化合物含量 (VOC), g/L		≤120	6	合格
10	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和, mg/kg		≤300	未检出	合格
11	游离甲醛, mg/kg		≤100	未检出	合格
12	可溶性重金属, mg/kg	铅Pb	≤90	未检出	合格
		镉Cd	≤75	未检出	合格
		铬Cr	≤60	未检出	合格
		汞Hg	≤60	未检出	合格
13	耐人工气候老化性		——	609h不起泡、不剥落、无裂纹, 粉化0级, 变色0级	——
	(以下空白)				
说 明		1、序号1-8项按GB/T 9756-2009中合格品进行全性能检测并判定。 2、序号9-12项按GB 18582-2008进行全性能检测并判定。 ——未检出说明: 游离甲醛含量<5mg/kg。 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和<50mg/kg。 可溶性重金属铅<0.7mg/kg, 可溶性重金属镉<0.5 mg/kg, 可溶性重金属铬<1.5mg/kg, 可溶性重金属汞<0.5mg/kg。 3、应委托单位要求序号 13 项按 GB/T9755-2001 进行检测且提供实测数据。			